



VINYPLUS®  
GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

## Technisch datablad vinyPlus® Rabat

No. VinyPlus. 38.00.XX

Informatie	
Profiel type	Rabatdeel
Artikelnummer	400.600.XXXX
Uitvoeringen structuurfolie	Nerfstructuur
Panelen voorzien van sleufgaten	Ja
Materiaal - toplaag afwerking	Structuurfolie
Materiaal - basis profiel	Hoogwaardige gerecyclede kunststoffen
Breedte	180 mm
Werkende breedte	150 mm
Lengte	6000 mm
Dikte	18 mm
Verpakking	4 panelen p/verp.
Verwerkingstemperatuur	tussen 5 °C en 30 °C graden Celsius

Parameters			
Parameters	Standaard	Eenheid	Resultaat
Gewicht		kg/m <sup>2</sup>	7,9
Dichtheid	DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	1,4
Treksterkte	DIN 53455	N/mm <sup>2</sup>	≥ 35
Buigsterkte	DIN 53452	N/mm <sup>2</sup>	75
Elasticiteitsmodulus	DIN 53457	N/mm <sup>2</sup>	≥ 2000
Uitzettingscoëfficiënt	DIN 53752	mm/m.K	0.060
Vochttopname	DIN 53495	%	1,6
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN 52612	W/m.K	0,15
Krasvastheid	Erichsen 435	cN	≥ 20
Kleurechtheid	DIN 53387		4 (licht contrast)
Brandgedrag	EN 13501-1		Euroclass D-s3,d2
Dikte folie		µm	200

NL-03/2017